

9 december 2022

CM 850 V ägg

FIN

HANDAPPLICERING

SNABBHÄRDANDE

CM 850 V ägg är ett väggspackel baserat på specialcement. Produkten torkar snabbt och är klar för ytbehandling efter ca 3 dygn.

Användningsområde

Spacklet används vid grova lagningar på väggar av betong, lättbetong och puts. Produkten används inomhus vid renovering och nyproduktion.

Förbehandling

Förvara torrbruk och övrigt material så det håller över 10 °C före användning. Vid högre eller lägre temperatur förkortas respektive förlängs tiden för härdning. Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementshud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Släta eller glättade ytor bör ruggas upp för maximal vidhäftning. Sugande underlag förvattnas. Kraftigt sugande underlag förvattnas även dagen innan.

Blandning

Torripulvret blandas maskinellt ca 3 minuter i tvångsblandare, i genomströmningsblandare eller med bormaskinsvisp ca 30 sekunder med ca 3,6 liter vatten (ca 18 %) per 20 kg säck. Anpassa vattenmängden efter önskad konsistens, överskrid dock aldrig angiven vattenmängd.

Applicering

Applicera spacklet med filtbräda eller slät stålspackel. Vid tjocka lagningar kan man slå på det för hand med murslev. Arbeta inte med för blött spackel. Spackel som börjat hårdna får inte röras upp med mer vatten utan ska kasseras.

Efterbehandling och uttorkning


Ingen efterbehandling krävs. Beläggningsbar efter ca 3 dygn.

Lagring och förpackning


Förvaras i torr miljö. Pappersförpackning: Lagringstid 12 månader i oöppnad originalförpackning från tillverkningsdatum. Plastförpackning: Lagringstid 18 månader i oöppnad originalförpackning från tillverkningsdatum. Tillverkningsdatumet anges på förpackningen. Produkten levereras i säckar om 20 kg.



Vattenbehov
3,6 l/20 kg



Blandningstid
1–3 min



Arbetsbar
30 min



Combimix[®]

9 december 2022

CM 850 V ägg

FIN

HANDAPPLICERING

SNABBHÄRDANDE

CM 850 V ägg är ett väggspackel baserat på specialcement. Produkten torkar snabbt och är klar för ytbehandling efter ca 3 dygn.

Skyddsanvisning och restprodukter

Pappersförpackning: Tomma säckar lämnas till förbränning. Plastförpackning: Tomma säckar lämnas till återvinning. Överblivet, torrt pulver som lagras på rätt sätt kan användas igen. Härdad material deponeras som byggavfall. Produkter får inte tappas i avloppsnätet. Cement som ingår i produkten är kromatreducerat.

Detta produktblad innehåller generella anvisningar. Produktens användning sker under en mängd skiftande förhållanden och förutsättningar. Combimix ansvarar inte för lagring, användning i konstruktion, bearbetning eller utförande, samverkande effekter med andra produkter, användning betingad av lokala förhållanden eller andra externa faktorer. Combimix ansvarar inte heller i de fall då ovanstående information vantolkats eller frångåtts av användaren.

Dokument om hälsa, miljö, säkerhet samt teknisk service

Gällande version av tillhörande produktokument presenteras på www.combimix.se. Tidigare odaterade och daterade utgåvor är inte giltiga. För mer information kontakta vår säljorganisation.



9 december 2022

CM 850 V ägg

FIN

HANDAPPLICERING

SNABBHÄRDANDE

CM 850 V ägg är ett väggspackel baserat på specialcement. Produkten torkar snabbt och är klar för ytbehandling efter ca 3 dygn.

Produktspecifikation

Frigörande av korrosiva ämnen	CT
Tryckhållfasthetsklass	C5
Tryckhållfasthet, medelvärde	7 MPa
Böjdraghållfasthetsklass	F2
Böjdraghållfasthetsklass, medelvärde	2,5 MPa
Brandklass	A1
Vidhäftning mot underlag	> 1 MPa
Skikt tjocklek	5–50 mm
Kornstorlek	< 0,5 mm
Materialåtgång	1,6 kg/m ² /mm
Torr volymvikt	1600 kg/m ³
Vattenbehov	3,6 l/20 kg
Arbetstemperatur	10–25 °C
Förvattning	24 tim (sugande underlag)
Blandningstid	1–3 min
Arbetsbar	30 min
Torktid	1–3 tim
Beläggningsbar (klinker)	ca 3 dygn
pH	ca 11
Ytdraghållfasthet 28 dygn (slipad belastad yta)	> 0,5 Mp
Fri krympning	0,01–0,03

