

CM 920 Industri

INDUSTRI

PUMPBAR

HOLDBAR

CM 920 Industri er en pumpbar, selvutjevnerende avrettingsmasse.

27. juni 2019

Bruksområde

Avrettingsmassen er egnet for nyproduksjon og renovering. Produktet er beregnet på innendørs bruk på underlag av betong, stein og keramikk. Produktet kan brukes som overflatelag* i lokaler med lett industribelastning og som avretting før epoksy- og massegulvbelegg. *Produktet har ingen krav til fargestabilitet. Fargeavvik er ikke til å unngå.

Forarbeid

Underlaget må være rent og fritt for støv, sementhud, fett og annen forurensning som kan hindre vedhefting. Underlagets vedheftings- og overflatetrykkfasthet må ikke være under 1,5 MPa. Underlaget grunnes alltid med PP 600 Primer, som skal tørke før sparkling. Av hensyn til grunningsens filmdannelse må ikke underlagets temperatur være under 10 °C. For det beste arbeidsresultatet bør temperaturen i arbeidslokalet ligge mellom 10-25 °C. Ved høyere eller lavere temperatur vil herdetiden bli henholdsvis kortere eller lengre. En betongkonstruksjon skal ikke avrettes tidligere enn en måned etter støping, med hensyn til sprekke-dannelser på grunn av krymping og eventuell setning. Referanseverdien 90 % RF i konstruksjonen bør settes som øvre grense for avrettingsarbeid. Bruk Combimix avstengingslist som avgrensning. For å unngå tetting av avløpsledninger bør alltid sluker tettes før sparklingen påbegynnes.

Blandning


Tørrpulveret blandes med maks. 3,6 liter vann (maks. 18 %) per sekk på 20 kg. Blandingen utføres med drill og visp eller egnet blande-pumpe. Riktig vanninnblanding kontrolleres gjennom flytprøver med en sylinder med Ø 30 mm og høyde på 50 mm på en glassplate på 300 x 300 mm. Med riktig vanninnblanding skal spredningen være maks. 135 mm. Med flytprøven kontrolleres det også at massen har godt hold og ikke skiller seg.

Legging


Den blandede massen helles ut for hånd eller pumpes ut på underlaget i lengder. Hver ny lengde legges i den gamle så snart som mulig, slik at massen kan flyte sammen til et jevnt belegg. Bredden på leng-




Vannbehov
3,6 l/20 kg




Blandingstid
3 min



Brukstid
15–25 min




Brukstempera-
tur
10–25 °C



Lagtykkelse
5–30 mm



Gangbar
1–3 timer



Malingsklar
med epoksi eller
lignende
3–5 døgn



Combimix®

CM 920 Industri

INDUSTRI

PUMPBAR

HOLDBAR

CM 920 Industri er en pumpbar, selvutjevnen avrettingsmasse.

27. juni 2019

dene avpasses etter blandepumpens kapasitet og lagtykkelsen. Materialet krever en lett mekanisk bearbeidelse med en tannet sparkel for jevnest mulig resultat.

Etterbehandling og tørking

Den halvherdede avrettingsmassen kan med letthet formes eller skjæres før den har tørket for mye. Malingsklar med epoxi eller lignende etter 3–5 døgn. Før overmaling av sparkelflaten må man alltid forsikre seg om at konstruksjonen er tilstrekkelig tørket. Den angitte tiden forutsetter et tørkeklima med ca. 20 °C, 40 % RF og en viss utskifting av luften.

Lagring og emballasje

Oppbevares tørt. Lagringstiden i uåpnet originalemballasje er 6 måneder fra produksjons-datoen. Produksjonsdatoen er angitt på emballasjen. Produktet leveres i sekker på 20 kg, i storsekk og i bulk.

Restprodukter og sikkerhetsanvisning

Tomme sekker kan brennes. Tørt pulver som blir til overs kan brukes på nytt dersom det lagres riktig. Herdet materiale deponeres som byggavfall. Produktet må ikke havne i avløpssystemet. Sementen som inngår i produktet er kromatredusert.

Dokumenter om helse, miljø, sikkerhet og teknisk service

Gjeldende versjon av de relaterte produkt dokumenter finnes på www.combimix.no. Tidligere udaterte og daterte utgaver er ikke gyldige. Kontakt salgsorganisasjonen vår hvis du vil ha mer informasjon.

Dette produktarket inneholder generelle anvisninger. Bruk av produktet foregår under en mengde skiftende forhold og forutsetninger. Combimix har ikke ansvar for lagring, bruk i konstruksjon, bearbeidning eller utførelse, samvirkende effekter ved bruk med andre produkter, bruk betinget av lokale forhold eller andre eksterne faktorer. Combimix har heller ikke ansvar dersom den ovenstående informasjonen feiltolkes eller ikke følges av brukeren.



CM 920 Industri

INDUSTRI

PUMPBAR

HOLDBAR

CM 920 Industri er en pumpbar, selvutjevnen avrettingsmasse.

27. juni 2019

Produktspecifikation

Avgir korrosive stoffer	CT (iht. EN 13813)
Trykkstyrke	C30 (iht. EN 13813)
Trykkstyrke, middelvei	36 MPa (iht. EN 13813)
Bøyestrekfasthet, klasse	F8 (iht. EN 13813)
Bøyestrekfasthet, middelvei	10 MPa (iht. EN 13813)
Brannklasse	A1fl (iht. EN 13813)
RWA	10 (iht. EN 13813)
Vedhefting til underlag	B1,5 (iht. EN 13813)
Lagtykkelse	5–30 mm
Kornstørrelse	< 2 mm
Materialforbruk	1,7 kg/m ² /mm
Tørr volumvekt	1700 kg/m ³
Vannbehov	3,6 l/20 kg
Flyteegenskaper	maks. 135 mm
Brukstemperatur	10–25 °C
Blandingstid	3 min
Brukstid	15–25 min
Gangbar	1–3 timer
Beleggbare (klinker)	12 timer
Malingsklar med epoksi eller lignende	3–5 døgn
pH	ca. 11
Fuktbestandig	Ja
Overflatestrekstyrke 28 døgn (slipt, belastet overflate)	> 2,0 MPa
Krymping	0,03–0,05 %

