



EPSCement AB

Produktdatablad

EPSCement[®] EC350-M



Version 2023-09-07



Tekniska Data

Brukstid	ca 1 timme
Gångbar	efter ca 12 tim (VCT 0,40)
Beläggningsbar	efter ca 12 tim dock senast inom 3 dygn
Densitet (torr blandning i säck)	350 kg/m ³
Densitet (torr efter gjutning och härdning)	450 kg/m ³
Tryckhållfasthet	> 2,0 MPa
Värmekonduktivitet (lambda vid 10° C i torrt tillstånd)	0,08 W/m K
Ånggenomgångsmotstånd	Zp 2,5 x 10 ⁹ m ² s Pa/kg Zv 1,9 x 10 ⁴ s/m
Brandklass	A2-s1, d0
Vattenmängd	6,4 liter/säck (VCT 0,40)
Relativ fuktighet	
Efter ca 10 dygns självtorkning	< 90 %
Efter drygt 1 månads självtorkning	< 85 %

Produkten är användbar 2 år från produktionsdatum.

