

14 februari 2023

Glasblocksbruk M10

KC-BASERAT

M10

Murbruk för murning av glasblock i murbruksklass M10 (A). Kulör: Vitgrå.

Användningsområde

För murning av glasblock samt andra svagt sugande material. Produkten kan användas både inom- och utomhus.

Förbehandling

Glasblocken/murstenarna ska vara torra. Vid behov rengör med murtvätt. Syratvättning får inte ske utan att murstenstillverkaren rådfrågas. Kontrollera murstenarnas uppsugningsförmåga. Förvara alltid torrbruk och övriga material så att det håller 5°C före användning. Används produkten vid temperatur under 5°C ska vinteråtgärder vidtas.

Blandning

Produkten blandas maskinellt 7-10 minuter i tvångsblandare eller 3-4 minuter i snabbgående blandare. Vid användning av frifallsblandare bör blandningstiden vara ca 15 minuter. Torrpulvret blandas med ca 3,2 liter vatten (16 %) per 20 kg säck. Detta ger ca 12,8 liter färdigt bruk. Konsistensen på bruket ska vara jordfuktigt.

Applicering

Mura med fyllda fogar, stryk och/eller borsta fogarna när bruket är relativt uttorkat. För god täthet ska fogarna fyllas helt med bruk. Bruket förs på med släde, skopa eller annat tandat verktyg. Fogstrykning sker under appliceringen med fogsticka av trä eller stål beroende av önskad struktur. Arbeta inte med för blött bruk. Bruk som börjar hårdna ska kasseras.

Efterbehandling och uttorkning


Skydda alltid arbetsytan under minst 3 dygn mot temperatur under 5°C, sol, regn och stark blåst. Eftervattna alltid under minst 3 dygn vid torr och varm väderlek samt vid stark blåst. Använd vattenslang med finspridarmunstycke.

Lagring och förpackning


Förvaras i torr miljö. Pappersförpackning: Lagringstid 12 månader i oöppnad originalförpackning från tillverkningsdatum. Plastförpackning: Lagringstid 18 månader i oöppnad originalförpackning från tillverkningsdatum. Tillverkningsdatumet anges på förpackningen. Pro-




Vattenbehov
16 %



Blandningstid
7-15 min



Användningstid
20 °C
ca 2 tim



Fogtjocklek
5-30 mm



Eftervattning
72 tim



Combimix[®]

14 februari 2023

Glasblocksbruk M10

KC-BASERAT

M10

Murbruk för murning av glasblock i murbruksklass M10 (A). Kulör: Vitgrå.

dukten levereras i säckar om 20 kg.

Skyddsanvisning och restprodukter

Pappersförpackning: Tomma säckar lämnas till förbränning. Plastförpackning: Tomma säckar lämnas till återvinning. Överblivet, torrt pulver som lagras på rätt sätt kan användas igen. Härdat material deponeras som byggavfall. Produkter får inte tappas i avlopps nätet. Cement som ingår i produkten är kromatreducerat.

Dokument om hälsa, miljö, säkerhet samt teknisk service

Gällande version av tillhörande produktdokument presenteras på www.combimix.se. Tidigare odaterade och daterade utgåvor är inte giltiga. För mer information kontakta vår säljorganisation.

Detta produktblad innehåller generella anvisningar. Produktens användning sker under en mängd skiftande förhållanden och förutsättningar. Combimix ansvarar inte för lagring, användning i konstruktion, bearbetning eller utförande, samverkande effekter med andra produkter, användning betingad av lokala förhållanden eller andra externa faktorer. Combimix ansvarar inte heller i de fall då ovanstående information vantolkats eller frångåtts av användaren.



14 februari 2023

Glasblocksbruk M10

KC-BASERAT

M10

Murbruk för murning av glasblock i murbruksklass M10 (A). Kulör: Vitgrå.

Produktspecifikation

Tryckhållfasthetsklass	M10 (enl. EN 998-2)
Kloridinhåll	< 0,1 % (enl. EN 998-2)
Skjuvhållfasthet	> 0,15 N/mm ² (enl. EN 998-2)
Brandklass	A1 (enl. EN 998-2)
Beständighet mot frost	God (enl. EN 998-2)
Kapillär vattenabsorption	≤0,4 kg/(m ² min ^{0,5}) (enl. EN 998-2)
Bindemedel	Kalk/Cement
Fogtjocklek	5–30 mm
Kornstorlek	0–1 mm
Lufthalt	ca 18 %
Vattenbehov	16 %
Materialåtgång	ca 16 kg/10 liters fog
Arbetstemperatur	5–30 °C
Blandningstid	7–15 min
Användningstid 20 °C	ca 2 tim
Börjar härda	ca 4 tim
Eftervattning	72 tim
Tryckhållfasthet 28 dygn	> 20 MPa
Densitet härdat bruk	1650 kg/m ³
Färg	vitgrå

