

Combimix produktark

PP 600 Primer

Produktgruppe: Gulv
Dato: 2018-03-02
Side: 1(1)



Produktbeskrivelse

PP 600 er en primerdispersion med høy alkaliebestandighet beregnet for alle typer overflater.

Bruksområde

PP 600 brukes til grunning (forbehandling) av gulvflater ved bruk av Combimix gulvprodukter. Primeren har spesielt høy alkaliebestandighet. Primeren sikrer vedheftningen mot overflaten som skal belegges. Primeren danner også en film som reduserer faren for luftbobler i avrettingsmassen.

Forarbeid

Underlaget må være rent og fritt for støv, sementhud, fett og annen forurensning som kan hindre at PP 600 får fullgod vedheftning til underlaget. Av hensyn til primerens filmdannelse må ikke underlagets temperatur være under 10 °C. For det beste arbeidsresultatet bør temperaturen i arbeidslokalet ligge mellom 10–25 °C. Luften i lokalet bør ha en relativ fuktighet (RH) under 80 %.

Blanding

PP 600 blandes til rett konsentrasjon i blander. For å få riktig blandingsforhold leses primerveiledningen på emballasjen. Løsningen vann-primer blandes lett under omrøring. Sørg alltid for god ventilasjon ved grunningsarbeid, det fremskynder tørkingen.

Legging

Primerløsningen fordeles jevnt over gulvflaten og børstet deretter inn i underlaget med en myk børste. Unngå pøldannelse. Ved legging av gulvsparkel i to lag må alltid grunning utføres mellom leggingene. På sugende underlag bør grunningen utføres i to omganger, den første spes 1:5 og den andre 1:3. Den første grunningen trenger ikke å tørke før den andre utføres. På normale betongoverflater holder det vanligvis med én grunning, der primeren spes 1:3. På underlag som ikke er sugende spes primeren 1:1 og i tillegg børstes tørt sparkelpulver inn i primeren og får tørke fast. Søl rengøres umiddelbart med vann. Verktøy og utstyr rengjøres umiddelbart med vann.

Etterbehandling og tørking

Før sparklingen påbegynnes skal primeren være tørr. Underlaget må sparkles innen 72 timer.

Lagring og emballasje

Oppbevares frostfritt. Lagringstiden i uåpnet originalemballasje er minst 12 måneder fra produksjonsdatoen. PP 600 leveres i 1-, 5- eller 20-liters beholder.

Restprodukter og sikkerhetsanvisning

Tom og rengjort emballasje er sortert som plast. Produktet må ikke tømmes i avløpsnett.

Dokumenter om helse, miljø, sikkerhet og teknisk service

Gjeldende versjon av de relaterte produkt dokumenter finnes på www.combimix.no. Tidligere udaterte og daterte utgaver er ikke gyldige. Kontakt salgsorganisasjonen vår hvis du vil ha mer informasjon.

Blandingsveiledning

Underlag	Blandingsforhold PP 600/vann	PP600-forbruk ca. l/m ²
Betong	1:3	0,15
Lettbetong	1:3	0,15
Tre, linoleum, gulvgips	5:1	0,25
Homogen PVC	1:1 + tørrpulver*)	0,20
Marmor, klinker, stein, maling	1:1 + tørrpulver*)	0,20
Tørre, sterkt sugende overflater	1:5 + 1:3	0,20
Industrigulv (CM Base 900)	1:5 + 1:3	0,20

*) Tørt sparkelpulver stros på den våte, grunnede overflaten, børstes inn i underlaget og får tørke fast.

Dette produktarket inneholder generelle anvisninger. Bruk av produktet foregår under en mengde skiftende forhold og forutsetninger. Combimix har ikke ansvar for lagring, bruk i konstruksjon, bearbeiding eller utførelse, samvirkende effekter ved bruk med andre produkter, bruk betinget av lokale forhold eller andre eksterne faktorer. Combimix har heller ikke ansvar dersom den ovenstående informasjonen feiltolkes eller ikke følges av brukeren.

